

AURO



HÅRDOLJA NATUR 126

Inomhus, olja för trä. Lämplig till golv och möbler.

Auro Hårdolja Natur 126 för ytbehandling av trägolv och andra träytor inomhus. Oljan är lätt vitpigmenterad för att motverka att ljusa träslag mörknar efter behandlingen. Oljan är utmärkt som ytbehandling av trä eller som grund inför vaxning med Hårdvax 171.

Hårdolja Natur 126 ingår i Auros produktserie Classic och innehåller Apelsinolja 191 och balsamterpentin som lösningsmedel.

ARBETSGÅNG - FINGERVISNING

Underarbete på obehandlade träytor

- Fukta träytan lätt med en trasa. Slipa ner fiberresningen på träytan med ett finkornigt slippapper (korn 180-320) längs träets fiberriktning. Borsta av slipdammet noggrant.

Grundbehandling

- Fördela oljan jämnt över underlaget med pensel eller roller. Häll inte ut oljan på underlaget.
- Fördela och arbeta in oljan i underlaget inom 10 min innan oljan hinner börja torka och klistrig.
- Torka noggrant bort all överflödiga olja med en trasa eller liknande, lämna inga filmbildande rester på ytan.
- För bästa resultat - efterpolera ytan för hand eller med en polermaskin med vit skurpad.

Slutbehandling

- Upprepa behandlingen (efter torktid, 24 tim) på starkt sugande underlag eller ytor utsatta för hårt slitage.
- För efterbehandling med vax 171, se produktblad för Hårdvax 171.

APPLICERING

- Rör om oljan ordentligt från botten.
- Slipa bort eventuell fiberresning mellan strykningarna med ett fint slippapper (korn 180-320).
- Applicera oljan med pensel, roller eller spruta.
- Arbeta snabbt och sammanhängande på stora ytor så att oljan inte hinner börja torka och bli klistrig.
- Var noggrann med att hålla torktiderna.
- Behandla målad yta försiktigt den första tiden, full hårdhet uppnås först efter ca 4 veckor.
- Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och fettfritt. Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.

UNDERLAG

- Trä och träbaserade skivmaterial
- Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.
- Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och fettfritt. Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse med det befintliga underlaget före ytbehandling.

VERKTYG

Använd pensel med naturborst eller mohairroller alternativt syntetisk roller med kort lugglängd.

TORKTID

- Oljan börjar torka efter 10-30 min.
- Dammtorr efter ca 10 tim.
- Övermålningsbar efter ca 24 tim.
- Genomhärdad efter ca 4 veckor.

Auro Hårdolja Natur 126 är under normala förhållanden torr efter ca 24 tim men behöver ytterligare 4 veckor för att genomhärdas. Använd nyoljade ytor med försiktighet första tiden innan oljan härdat ordentligt.

Oljan torkar genom oxidation, söj för god ventilation, vilket även vädrar ut inslag av doft och emission.

Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för normala förhållanden; 23°C, 50% relativ luftfuktighet. Temperatur minst 10°C, max 30°C. Relativ luftfuktighet max 85%.

SPÄDNING

Hårdolja Natur 126 är färdig att användas utan spädning. Kan spädas med Apelsinolja 191, max 30%.

ÅTGÅNG

Täcker ca 20 m² per liter. Åtgången kan variera beroende på träslag, ytstruktur och applikationsmetod.

375 ml	ca 8 m ²
750 ml	ca 15 m ²
2,5 lit	ca 50 m ²
10 lit	ca 200 m ²

INNEHÅLL

Apelsinolja
Balsamterpentin
Linolja
Tungolja
Kolofonium-glycerinester med organiska syror
Titanumdioxid
Solrosolja
Ricinolja
Fettsyror
Torkmedel (fri från Cobolt)
Lecitin (Emulgeringsmedel)
Kiselsyra

FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING

Oljan är svagt vitpigmenterad. Ger en ljus, neutral yta.

VERKTYGSRENGÖRING

Stryk ut färgen ordentligt ur pensel eller roller. Tvätta först med Apelsinolja 191 och sedan med Växtsåpa 411.

OBSERVERA

Oljebaserade ytbehandlingsprodukter torkar genom att luftens syre reagerar med oljan (oxidering) vilket medför värmeutveckling. Det finns risk att hopknycklade trasor självantänder genom värmeutvecklingen i oxidationsprocessen. Torka oljeindränkta trasor utslätade eller dränk dem i vatten för att inte riskera självantändning. Även naturliga råvaror och naturprodukter kan orsaka allergiska reaktioner. Läs Säkerhetsdatabladet för viktig information om säkerhetshandling och hantering av farligt gods vid transport.

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Rengör målade ytor med ljummet vatten, eventuellt med tillsats av Lack & Lasyrrengöring 435. Använd ej starka rengöringsmedel som starka tvållösningar eller skurande rengöringsmedel. Underhåll sliten yta med Underhållsolja 106.

FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (vid 180 C) minst 24 månader i väl tillsluten originalförpackning.

AVFALLSHANTERING

Överbliven olja lämnas till miljöstation. Tomma behållare lämnas för återvinning.

SPRUTMÅLNING

Trycksprutning: 1,0-2,0 mm munstycke, 3-5 bar
Dimreducerad (HVL): 1,0-2,0 mm munstycke, 2-4 bar

MÄRKNING & TESTER

Testad enligt DIN EN 71 Del 3, leksakssäkerhet
Testad enligt DIN 53160, saliv- och svettbeständighet

PRODUKTYP	Hårdolja, vitpigmenterad	FÖRPACKNINGSTORLEK	375 ml, 750 ml, 2,5 lit, 10 lit
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Inomhus	FÖRVARING	Frostfritt
UNDERLAG	Trä	LAGRING	24 månader
BINDEMEDEL	Vegetabiliska oljor och naturhartser	FÖRPACKNINGSMATERIAL	Plåt
LÖSNINGSMEDEL	Apelsinolja 191, balsamterpentin	DENSITET	ca 0,88 g/cm ³
SPÄDNING	Apelsinolja 191	VISKOSITET	ca 12 sekunder (DIN 4 mm) vid 20°C.
KULÖRBRYTNING	-	EU-VOC-GRÄNSVÄRDEN	2004/42/EG II A (fLb): 700 g/l (2010).
VERKTYG	Pensel, roller eller spruta	PRODUKT-VOC	<600 g/l
RENGÖRING AV VERKTYG	Apelsinolja 191, Växtsåpa 411		
ÅTGÅNG	ca 20 m ² / liter		
TORKTID (230 C, 50% RF)	Dammtorr, ca 10 tim. Övermålningsbar, ca 24 tim. Genomhärdad, ca 4 v.		
MÅLNINGSTEMPERATUR	Min +10° C, Max +30° C		