

# AURO



## KLINKEROLJA 114

För inomhus. Lämplig till oglaserat klinker, tegel och natursten.

Auro Klinkerolja 114 för ytbehandling av klinker, tegel och natursten inomhus. Ger en yta som skyddar från smuts och fukt. Oljan framhäver och fördjupar underlagets naturliga lyster och ger en sidenmatt yta. Oljan är utmärkt som enskild ytbehandling eller som grund inför vaxning med Hårdvax 171. Klinkerolja 114 ingår i Auros produktserie Classic och innehåller Apelsinolja 191 och balsamterpentin som lösningsmedel.

### ARBETSGÅNG - FINGERVISNING

#### UNDERARBETE PÅ OBEHANDLADE YTOR

- Rengör noggrant från smuts och damm. Ytan ska vara kemiskt neutral och torr förr bästa resultat.
- Stäng av eventuell golvvärme.

#### GRUNDBEHANDLING

- Fördela oljan jämnt över underlaget med pensel eller roller.
- Arbeta in oljan i underlaget inom 30 min innan oljan hinner börja torka och bli klistrig.
- Torka noggrant bort all överflödig olja med en trasa eller liknande, lämna inga filmbildande rester på ytan.

#### SLUTBEHANDLING

- Upprepa behandlingen (efter torktid, 24 tim) på starkt sugande underlag eller ytor utsatta för hårt slitage.
- För efterbehandling med Hårdvax 171, se separat produktblad.
- För bästa resultat - efterpolera ytan för hand eller med en polermaskin och vit skurpad.

#### APPLICERING

- Rör om oljan ordentligt från botten.
- Applicera oljan med pensel eller roller.
- Arbeta snabbt och sammanhängande på stora ytor så att oljan inte hinner börja torka och bli klistrig.
- Var noggrann med att hålla torktiderna.
- Behandla oljad yta försiktigt den första tiden, full hårdhet uppnås först efter ca 5 dygn.
- Bearbetningstemperatur minst 10°C max 30°C samt max 80° luftfuktighet.

### UNDERLAG

- Klinker, sten och terrakottamaterial
- Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och fettfritt. Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse med det befintliga underlaget före ytbehandling.

### VERKTYG

Använd pensel med naturborst eller mohairroller alternativt syntetisk roller med kort lugglängd.

### TORKTID

Oljan börjar torka efter 30 min.  
Dammtorr efter ca 10 tim.  
Övermålningsbar efter ca 24 tim.  
Genomhärdad efter ca 5 dygn.

Auro Klinkerolja 114 är under normala förhållanden torr efter ca 24 tim men behöver ytterligare 3-5 dygn för att genomhärdas. Använd nyoljade ytor med försiktighet första tiden innan oljan härdat ordentligt. Undvik att utsätta ytan för fukt under 4 veckor efter applicering.

Oljan torkar genom oxidation. Sörj för god ventilation vilket även vädrar ut inslag av doft och emission.

Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för normala förhållanden; 23°C, 50% relativ luftfuktighet. Temperatur minst 10°C, max 30°C. Relativ luftfuktighet max 85%.

## SPÄDNING

Klinkerolja 114 är färdig att användas utan spädning. Kan spädas med Apelsinolja 191, max 30%.

## ÅTGÅNG

Täcker ca 20 m<sup>2</sup> per liter. Åtgången kan variera beroende på träslag, ytstruktur och applikationsmetod.

750 ml ca 15 m<sup>2</sup>

2,5 lit ca 50 m<sup>2</sup>

## INNEHÅLL

Apelsinolja

Balsamterpentin

Tungolja

Linolja

Kolofonium glycerinester med organiska syror

Solrosolja

Ricinolja

Fettsyror

Torkmedel (koboltfri)

## FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING

Oljan ger en lätt honungsfärgad ton till underlaget. Kan brytas med Auros Brytolja 150, max 5%. Finns i 8 olika kulörer.

## VERKTYGSRENGÖRING

Stryk ut oljan ordentligt ur pensel eller roller. Tvätta först med Apelsinolja 191 och sedan med Växtsåpa 411.

## OBSERVERA

**Tänk på att trasor indränkta i linolja kan självantända. Förvara dem i en hink med vatten efter användning.**

Även naturliga råvaror och naturprodukter kan orsaka allergiska reaktioner.

Läs Säkerhetsdatabladet för viktig information om säkerhetsshantering och hantering av farligt gods vid transport.

## UNDERHÅLL & RENGÖRING

Rengör oljade ytor med ljummet vatten. Använd ej starka rengöringsmedel som starka tvällösningar eller skurande rengöringsmedel. Underhåll sliten yta med Klinkerolja 114.

## FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (vid 180° C) minst 24 månader i väl tillsluten originalförpackning.

## AVFALLSHANTERING

Överbliven olja lämnas till miljöstation. Tomma behållare lämnas för återvinning.

## MÄRKNING & TESTER

Testad enligt DIN EN 71 Del 3, leksakssäkerhet

Testad enligt DIN 53160, saliv- och svettbeständighet

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utom- och inomhus

### UNDERLAG

Klinker, sten, tegel och andra mineraliska underlag

### BINDEMEDEL

Vegetabiliska oljor

### LÖSNINGSMEDEL

Apelsinolja 191, balsamterpentin

### SPÄDNING

Apelsinolja 191

### KULÖRBRYTNING

Brytolja 150

### VERKTYG

Pensel, roller eller spruta

### RENGÖRING AV VERKTYG

Apelsinolja 191, Växtsåpa 411

### ÅTGÅNG

ca 20 m<sup>2</sup> / liter

### TORKTID (23° C, 50% RF)

Dammtorr, ca 10 tim.

Övermålningsbar, ca 24 tim.

Genomhärdad, ca 3-5 dygn.

### APPLICERINGSTEMPERATUR

Min +10° C, Max +30° C

### FÖRPACKNINGSTORLEK

750 ml, 2,5 lit

### FÖRVARING

Frostfritt

### LAGRING

24 månader

### FÖRPACKNINGSMATERIAL

Plåt

### DENSITET

ca 0,89 g/cm<sup>3</sup>

### VISKOSITET

ca 14 sekunder (DIN 4 mm) vid 20°C.

### EU-VOC-GRÄNSVÄRDEN

2004/42/EG II A (hLb): 750 g/l (2010).

### PRODUKT-VOC

<600 g/l