

AURO



MÖBELOLJA 121

Inomhus, olja för trä. Lämplig till möbler.

Auro Möbelolja 121 för ytbehandling av möbler inomhus. Oljan framhäver och fördjupar underlagets naturliga lyster och ger ytan en lätt honungsfärgad ton. Oljan är utmärkt som enskild ytbehandling av trä eller som grund inför vaxning med Hårdvax 171.

Möbelolja 121 ingår i Auros produktserie Classic och innehåller Apelsinolja 191 och balsamterpentin som lösningsmedel.

ARBETSGÅNG - FINGERVISNING

UNDERARBETE PÅ OBEHANDLADE TRÄYTOR

- Fukta träytan lätt med en trasa och låt torka. Slipa ner fiberresningen på träytan med ett finkornigt slippapper (korn 180-320) längs virkets struktur. Borsta av slipdammet noggrant.

GRUNDBEHANDLING

- Fördela oljan jämnt över underlaget med pensel eller roller. Håll inte ut oljan på underlaget. Mätta ytan med olja.
- Arbeta in oljan i underlaget inom 10-30 min innan oljan hinner börja torka och bli klistrig.
- Torka noggrant bort all överflödiga olja med en trasa eller liknande, lämna inga filmbildande rester på ytan.

SLUTBEHANDLING

- Upprepa behandlingen (efter torktid, 24 tim) på starkt sugande underlag eller ytor utsatta för hårt slitage.
- För efterbehandling med Hårdvax 171, se separat produktblad.
- För bästa resultat - efterpolera ytan med en polermaskin och vit skurpad.

APPLICERING

- Rör om oljan ordentligt från botten.
- Slipa bort eventuell fiberresning mellan strykningarna med ett fint slippapper (korn 240-320).
- Applicera oljan med pensel eller roller.
- Arbeta snabbt och sammanhängande på stora ytor så att oljan inte hinner börja torka och bli klistrig.
- Var noggrann med att hålla torktiderna.
- Behandla oljad yta försiktigt den första tiden, då full hårdhet uppnås först efter ca 4 veckor.

UNDERLAG

- Trä och träbaserade skivmaterial
- Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och fettfritt
- Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%

Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse med det befintliga underlaget före ytbehandling.

VERKTYG

Använd pensel med naturborst eller mohairroller alternativt syntetisk roller med kort lugglängd.

TORKTID

Oljan börjar torka efter 10-30 minuter.
Dammtorr efter ca 10 timmar.
Övermålningsbar efter ca 24 timmar.
Genomhärdad efter ca 4 veckor.

Auro Hårdolja 126 är under normala förhållanden torr efter ca 24 tim men behöver ytterligare 4 veckor för att genomhärdas. Använd nyoljade ytor med försiktighet första tiden innan oljan härdat ordentligt.

Oljan torkar genom oxidation. Sörj för god ventilation, vilket även vädrar ut inslag av doft och emission.

Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för normala förhållanden; 20°C, 65% relativ luftfuktighet. Temperatur minst 10°C, max 30°C. Relativ luftfuktighet max 85%.

AURO 121	OLJA	CLASSIC	750 ML / 2,5 L / 5 L / 20 L
----------	------	---------	-----------------------------

SPÄDNING

Möbelolja 121 är färdig att användas utan spädning. Kan spädas med Apelsinolja 191, max 30%.

ÅTGÅNG

Täcker ca 20 m² per liter. Åtgången kan variera beroende på träslag, ytstruktur och applikationsmetod.

750 ml	ca 15 m ²
2,5 lit	ca 50 m ²
5 lit	ca 100 m ²
20 lit	ca 400 m ²

INNEHÅLL

Apelsinolja
Balsamterpentin
Linolja
Tungolja
Kolofoniumglycerolester med organiska syror
Dammarharts
Torkmedel (koboltfri)
Solrosolja
Ricinolja

FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING

Oljan ger en lätt honungsfärgad ton till underlaget. Kan brytas med Auros Brytolja 150, max 5%. Finns i 8 olika kulörer.

VERKTYGSRENGÖRING

Stryk ut färgen ordentligt ur pensel eller roller. Tvätta först med Apelsinolja 191 och sedan med Växtsåpa 411.

OBSERVERA

Tänk på att trasor indränkta i linolja kan självantända. Förvara dem i en hink med vatten efter användning.

Följ normala skyddsåtgärder vid målningsarbeten och se till att det är god luftventilation. Naturfärger är inte gulnings-, lukt- och emissionsfria och de kan orsaka allergiska reaktioner.

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Rengör målade ytor med ljummet vatten, eventuellt med tillsats av Lack & Lasyrrengöring 435. Använd ej starka rengöringsmedel som starka tvållösningar eller skurande rengöringsmedel. Underhåll sliten yta med Underhållsolja 106.

FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (vid 18° C) minst 24 månader i väl tillsluten originalförpackning.

AVFALLSHANTERING

Överbliven olja lämnas till deponi på miljöstation. Tomma behållare lämnas för återvinning.

MÄRKNING & TESTER

Testad enligt DIN EN 71 Del 3, leksakssäkerhet

PRODUKTTYP	Möbelolja	APPLICERINGSTEMPERATUR	Min +10° C, Max +30° C
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Inomhus	FÖRPACKNINGSGRÖRLEK	750 ml, 2,5 lit, 5 lit, 20 lit
UNDERLAG	Trä	FÖRVARING	Frostfritt
BINDEMEDEL	Vegetabiliska oljor och naturhartser	LAGRING	24 månader
LÖSNINGSMEDEL	Apelsinolja 191, Balsamterpentin	AVFALLSHANTERING	Flytande rester: EWC 080111
SPÄDNING	Apelsinolja 191		EAK-beteckning: Färg
KULÖRBRYTNING	Brytolja 150	FÖRPACKNINGSMATERIAL	Plåt
VERKTYG	Pensel, roller eller spruta	DENSITET	ca 0,90 g/cm ³
RENGÖRING AV VERKTYG	Apelsinolja 191, Växtsåpa 411	VISKOSITET	ca 14 sekunder (DIN 4 mm) vid 20°C
ÅTGÅNG	ca 20 m ² / liter	EU-VOC-GRÄNSVÄRDEN	2004/42/EG II A (eLb): 400 g/l (2010)
TORKTID (230 C, 50% RF)	Dammtorr, ca 10 tim. Övermålningsbar, ca 24 tim. Genomhårdad, ca 4 v.	PRODUKT-VOC	<320 g/l