

# AURO



## UTOMHUSOLJA 110

Olja för trä utomhus. Lämplig till terrassgolv eller möbler.

Utomhusolja 110 för obehandlade och tidigare behandlade trä möbler och träterrasser. Ger en vatten- och smutsavvisande yta. Finns i tre olika färgnyanser (Lärk, Bangkirai och Teak). Pigmenteringen ger ett naturligt UV-skydd som motverkar nedbrytning av träet.

Utomhusolja 110 ingår i Auros produktserie Classic och innehåller Apelsinolja 191 och balsamterpentin som lösningsmedel.

### ARBETSGÅNG - FINGERVISNING

#### UNDERARBETE PÅ OBEHANDLADE TRÄYTOR

- Fukta träytan lätt med en trasa och låt torka. Slipa ner fiberresningen på träytan med ett finkornigt slippapper (korn 180-320) längs träets fiberriktning. Borsta av slipdammet noggrant.

#### UNDERARBETE PÅ OBEHANDLADE TRÄYTOR

- Rengör ytan med Auro Terrass Rengöring 801. Slipa ner fiberresningen på träytan med ett finkornigt slippapper (korn 180-320) längs träets fiberriktning. Borsta av slipdammet noggrant.

#### GRUNDBEHANDLING

- Fördela oljan jämnt över underlaget med pensel eller roller. Håll inte ut oljan på underlaget.
- Arbeta in oljan i underlaget inom 10-30 min innan oljan hinner börja torka och bli klistrig.
- Torka noggrant bort all överflödiga olja med en trasa eller liknande, lämna inga filmbildande rester på ytan.

#### SLUTBEHANDLING

- Upprepa behandlingen (efter torktid, 24 tim) med ett tunt lager olja. Torka av överflödet och gnugga in oljan med en luddfri trasa.

#### APPLICERING

Rör om oljan ordentligt från botten. Slipa bort eventuell fiberresning mellan strykningarna med ett fint slippapper (korn 180-320).

Applicera oljan med pensel eller roller.

Arbeta snabbt och sammanhängande på stora ytor så att oljan inte hinner börja torka och bli klistrig.

Var noggrann med att hålla torktiderna.

Behandla oljad yta försiktigt den första tiden, då full hårdhet uppnås först efter ca 4 veckor.

#### UNDERLAG

- Trä och träbaserade skivmaterial
- Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och fettfritt
- Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%

Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse med det befintliga underlaget före ytbehandling.

#### VERKTYG

Använd pensel med naturborst eller mohairroller alternativt syntetisk roller med kort lugglängd.

#### TORKTID

Oljan börjar torka efter 10-30 minuter.

Övermålningsbar efter ca 24 timmar.

Oljan är under normala förhållanden torr efter ca 24 tim men behöver ytterligare 4 veckor för att genomhärda. Använd nyoljade ytor med försiktighet första tiden innan oljan härdat ordentligt.

Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för

normala förhållanden; 20°C, 65% relativ luftfuktighet. Temperatur minst 10°C, max 30°C. Relativ luftfuktighet max 85%.

## SPÄDNING

Utomhusolja 110 är färdig att användas.

## ÅTGÅNG

Täcker ca 20 m<sup>2</sup> per liter. Åtgången kan variera beroende på träslag, ytstruktur och applikationsmetod.

750 ml ca 15 m<sup>2</sup>  
2,5 lit ca 50 m<sup>2</sup>

## INNEHÅLL

Tungolja  
Linolja  
Apelsinterpener  
Mineraliska pigment  
Torkmedel (koboltfri)  
Fettsyror  
Titandioxid  
Kiseldioxid  
Lecitin

## FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING

Oljan finns i tre olika nyanser; Lärk, Bangkirai och Teak. Pigmentet fungerar som ett UV-skydd.

## VERKTYGSRENGÖRING

Stryk ut färgen ordentligt ur pensel eller roller. Tvätta först med Apelsinolja 191 och sedan med Såpa 411.

## OBSERVERA

**Tänk på att trasor indränkta i linolja kan självantända. Förvara dem i en hink med vatten efter användning.**

Följ normala skyddsåtgärder vid målningsarbeten och se till att det är god luftventilation. Naturfärger är inte gulnings-, lukt- och emissionsfria och de kan orsaka allergiska reaktioner.

## UNDERHÅLL & RENGÖRING

Rengör med Auro Terrass Rengöring 801. Underhåll sliten yta med Utomhusolja 110.

## FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (vid 18° C) minst 24 månader i väl tillsluten originalförpackning.

## AVFALLSHANTERING

Överbliven olja lämnas till deponi på miljöstation. Tomma behållare lämnas för återvinning.

PRODUKTTYP	Utomhusolja	APPLICERINGSTEMPERATUR	Min +10° C, Max +30° C
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Utomhus	FÖRPACKNINGSGRÖRLEK	750 ml, 2,5 lit
UNDERLAG	Trä	FÖRVARING	Frostfritt
BINDEMEDEL	Vegetabiliska oljor och naturhartser	LAGRING	24 månader
LÖSNINGSMEDEL	Apelsinterpener	FÖRPACKNINGSMATERIAL	Plåt
SPÄDNING	Balsamterpentin	EU-VOC-GRÄNSVÄRDEN	2004/42/EG II A (eLb): 400 g/l (2010)
KULÖRBRYTNING	Finns i tre nyanser	PRODUKT-VOC	<320 g/l
VERKTYG	Pensel, roller eller spruta		
RENGÖRING AV VERKTYG	Linsåpa		
ÅTGÅNG	ca 20 m <sup>2</sup> / liter		
TORKTID (23° C, 50% RF)	Dammtorr, ca 10 tim. Övermålningsbar, ca 24 tim. Genomhärdad, ca 4 v.		