

AURO



OLJEVAX 128

Inomhus, olja för trä. Lämplig till golv och möbler.

Auro Oljevax 128 för ytbehandling av trägolv och andra träytor inomhus. Oljan framhäver och fördjupar underlagets naturliga lyster och ger ytan en lätt honungsfärgad ton. Oljan ger ett djupverkande skydd medan vaxet ger ett bra ytskydd. Utmärkt som ytbehandling men kan kompletteras med Hårdvax 171 för ytterligare skydd.

Oljevax 128 ingår i Auros produktserie Pursolid och är fri från lösningsmedel.

ARBETSGÅNG - FINGERVISNING

Underarbete på obehandlade träytor

- Fukta träytan lätt med en trasa, låt torka. Slipa ner fiberresningen på träytan med ett finkornigt slippapper (korn 180-320) längs trätets fiberriktning. Borsta av slipdammet noggrant.

Grundbehandling

- Fördela oljan jämnt över underlaget med pensel eller roller. Håll inte ut oljan på underlaget.
- Arbeta in oljan i underlaget inom 10 min innan oljan hinner börja torka och bli klistrig.
- Torka noggrant bort all överflödig olja med en trasa eller liknande, lämna inga filmbildande rester på ytan.

Slutbehandling

- Upprepa ev. behandlingen (efter torktid, 24 tim) på starkt sugande underlag eller ytor utsatta för hårt slitage.
- För efterbehandling med Hårdvax 171, se tillhörande produktblad.
- För bästa resultat - efterpolera ytan för hand eller med polermaskin med vit skurpad.

APPLICERING

- Rör om oljan ordentligt från botten.
- Slipa bort eventuell fiberresning mellan strykningarna med ett fint slippapper (korn 180-320).
- Applicera oljan med pensel eller roller.
- Arbeta snabbt och sammanhängande på stora ytor så att oljan inte hinner börja torka och bli klistrig.

- Var noggrann med att hålla torktiderna.
- Behandla oljad yta försiktigt den första tiden, full hårdhet uppnås först efter ca 4 veckor.

UNDERLAG

- Trä. Mindre lämpligt till MDF, plywood och andra träbaserade skivmaterial.
- Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och fettfritt.
- Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.

Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse med det befintliga underlaget före ytbehandling.

VERKTYG

Använd pensel eller roller med kort lugglängd.

TORKTID

Oljan börjar torka efter 10-30 min.
Polerbar efter ca 10 min.
Dammtorr efter ca 10 tim.
Övermålningsbar efter ca 24 tim.
Genomhärdad efter 4 v.

Auro Oljevax 128 är under normala förhållanden torr efter ca 24 tim men behöver ytterligare 4 veckor för att genomhärdas. Använd nyoljade ytor med försiktighet första tiden innan oljan härdat ordentligt.

Oljan torkar genom oxidation. Sörj för god ventilation, vilket

även vädrar ut inslag av doft och emission.

Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för normala förhållanden; 23°C, 50% relativ luftfuktighet. Temperatur minst 10°C, max 30°C. Relativ luftfuktighet max 85%.

SPÄDNING

Oljevax 128 är färdig att användas utan spädning. Kan spädas med Apelsinolja 191, max 30%.

ÅTGÅNG

Täcker ca 33 m² per liter. Åtgången kan variera beroende på träslag, ytstruktur och applikationsmetod.

750 ml ca 25 m²
2,5 lit ca 83 m²

INNEHÅLL

Linolja
Ricinolja
Karnaubavax
Torkmedel (koboltfri)
Bivax

FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING

Oljevaxet ger en lätt honungsfärgad ton till underlaget.

VERKTYGSRENGÖRING

Stryk ut oljevaxet ordentligt ur pensel eller roller. Tvätta först med Apelsinolja 191 och sedan med Växtsåpa 411.

OBSERVERA

Oljebaserade ytbehandlingsprodukter torkar genom att luftens syre reagerar med oljan (oxidering) vilket medför värmeutveckling. Det finns risk att hopknycklade trasor självantänder genom värmeutvecklingen i oxidationsprocessen. Torka oljeindränkta trasor utslätade eller dränk dem i vatten för att inte riskera självantändning. Följ normala skyddsåtgärder vid målningsarbeten och sörj för god luftventilation.

Auros produkter är framställda av naturliga råvaror. Variationer i olika tillverkningsstatser kan förekomma. Även naturliga råvaror och naturprodukter kan orsaka allergiska reaktioner.

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Rengör målade ytor med ljummet vatten, eventuellt med tillsats av Lack & Lasyrrengöring 435. Använd ej starka rengöringsmedel som starka tvållösningar eller skurande rengöringsmedel. Underhåll sliten yta med Underhållsolja 106.

FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (vid 18°C) minst 24 månader i väl tillsluten originalförpackning.

AVFALLSHANTERING

Överbliven olja lämnas till miljöstation. Tomma behållare lämnas för återvinning.

MÄRKNING & TESTER

Testad enligt DIN EN 71 del 3, Leksakssäkerhet

PRODUKTYP	Oljevax
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Inomhus
UNDERLAG	Trä
BINDEMEDEL	Vegetabiliska oljor och naturhartser
LÖSNINGSMEDEL	-
SPÄDNING	Apelsinolja 191
KULÖRBRYTNING	Brytolja 150
VERKTYG	Pensel, roller eller spruta
RENGÖRING AV VERKTYG	Apelsinolja 191, Växtsåpa 411
ÅTGÅNG	ca 33 m ² / liter
TORKTID (230 C, 50% RF)	Polerbar efter ca 10 min. Dammtorr, ca 10 tim. Övermålningsbar, ca 24 tim. Genomhårdad, ca 4 v

MÅLNINGSTEMPERATUR	Min +10°C, Max +30°C
FÖRPACKNINGSTORLEK	750 ml, 2,5 lit
FÖRVARING	Frostfritt
LAGRING	24 månader
FÖRPACKNINGSMATERIAL	Plåt
DENSITET	ca 0,93 g/cm ³
VISKOSITET	ca 18 sekunder (ISO 6 mm)
EU-VOC-GRÄNSVÄRDEN	2004/42/EG II A (fLb): 700 g/l (2010)
PRODUKT-VOC	<1 g/l