

# AURO



## LÖVTRÄLUT 402

För lutbehandling av lövträ inomhus. Lämplig till golv och möbler.

Auro Lövträlut är en förbehandling som motverkar gulnaden av nyslipade trägolv och andra ytor i lövträ inomhus. Lätt pigmenterad grundbehandling som ska efterbehandlas med Auro Träsåpa 403, Träsåpa Vit 404 alternativt någon av Auros oljor avsedda för ändamålet. Ej lämplig för barrträslag tex furu.

### UNDERARBETE PÅ OBEHANDLADE YTOR

- Tvätta bort eventuell smuts och slipa med fint sandpapper (120 korn).

### GRUNDBEHANDLING

- Fördela luten jämnt över underlaget med pensel. Var noggrann med att inte droppa på obehandlade ytor.
- Arbeta in luten i träets riktning.
- Torka bort all överflödig lut med en trasa eller liknande, lämna inga pölar.

### SLUTBEHANDLING

- Slipa med fint sandpapper och dammsug upp allt damm eller torka bort med klubbduk.
- Efterbehandla med lämplig såpa eller olja, se resp produktblad.

### APPLICERING

Häll över luten i plast eller glaskärl.

Rör om luten ordentligt från botten och med jämna mellanrum under hela appliceringen.

Slipa bort eventuell fiberresning mellan strykningarna med ett fint slippapper (korn 180-320).

Applicera luten med pensel eller roller.

Arbeta in luten i fiberriktning och var noggrann med att inte droppa på obehandlade ytor.

Var noggrann med att hålla torktiderna.

Lutade ytor är ömtåliga och ska alltid efterbehandlas med t.ex. träsåpa eller lämplig olja.

Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och fettfritt. Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.

### UNDERLAG

Trä av lövträslag

Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.

Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och fettfritt. Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse med det befintliga underlaget före ytbehandling.

### VERKTYG

Använd pensel utan metall och med syntetisk eller blandad borst, alternativt syntetisk roller med kort lugglängd.

### TORKTID

Kan efterbehandlas efter ca 4-16 timmar.

Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för normala förhållanden; 23°C, 50% relativ luftfuktighet. Temperatur minst 10°C, max 30°C. Relativ luftfuktighet max 85%.

### SPÄDNING

Luten är färdig att användas utan spädning. Kan spädas med vatten.

### ÅTGÅNG

Täcker ca 10 m<sup>2</sup> per liter. Åtgången kan variera beroende på träslag, ytstruktur och applikationsmetod.

2 lit      ca 20 m<sup>2</sup>

**INNEHÅLL**

Vatten  
 Alkohol  
 Citronsyra  
 Titandioxid (pigment)  
 Lavendelolja  
 Methylcellulosa  
 Xanthan gummi  
 Montmorillonit salter

**FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING**

Vit, transparent. Vit när den torkar. OBS färgförändringar kan uppträda på den behandlade ytan. Testa därför först med en provstrykning för att fastställa hur produkten fungerar ihop med underlaget.

**VERKTYGSRENGÖRING**

Stryk ut produktrester ordentligt ur pensel eller roller.  
 Tvätta med vatten innan verktygen har torkat.

**OBSERVERA**

Lut är alkaliskt, liknande citron eller cement. Irriterar ögon och hud. Undvik inandning, kontakt med ögon och hud. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket

vatten och kontakta läkare. Se Säkerhetsdatablad. Naturprodukter är inte gulfnings-, lukt- och emissionsfria och de kan orsaka allergiska reaktioner.

**UNDERHÅLL & RENGÖRING**

Rengör lutade ytor med ljummet vatten, med tillsats av Träsåpa 403 eller Träsåpa vit 404. Använd ej starka rengöringsmedel som starka tvållösningar eller skurande rengöringsmedel. Underhåll ytan med Träsåpa 403 eller Träsåpa 404.

**FÖRVARING**

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (vid 18° C) minst 24 månader i väl tillsluten originalförpackning.

**AVFALLSHANTERING**

Överbliven lut lämnas till deponi på miljöstation. Tomma behållare lämnas för återvinning.

<b>PRODUKTYP</b>	Lut	<b>RENGÖRING AV VERKTYG</b>	Vatten
<b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDE</b>	Inomhus	<b>ÅTGÅNG</b>	ca 6-10 m <sup>2</sup> / liter
<b>UNDERLAG</b>	Trä	<b>TORKTID (23° C, 50% RF)</b>	Kan efterbehandlas efter ca 4-16 timmar.
<b>BINDEMEDEL</b>	-	<b>APPLICERINGSTEMPERATUR</b>	Min +10° C, Max +30° C
<b>LÖSNINGSMEDEL</b>	-	<b>FÖRPACKNINGSGRÖRLEK</b>	2 lit
<b>SPÄDNING</b>	Vatten	<b>FÖRVARING</b>	Frostfritt
<b>KULÖRBRYTNING</b>	-		
<b>VERKTYG</b>	Pensel, roller		