

AURO



TRÄSÅPA 403

Såpa för behandling av trä inomhus. Lämplig till golv och möbler.

Auro Träsåpa 403 används för behandling och rengöring av trägolv och andra träytor inomhus. Såpan fungerar utmärkt som enskild behandling och ger en obehandlad, naturlig ton och len känsla. Som ytbehandling används den till nyslipade trägolv eller som efterbehandling av Barrträlut 401 och Lövträlut 402.

UNDERARBETE PÅ OBEHANDLADE YTOR

- Fukta den nyslipade träytan lätt med en trasa. Slipa ner fiberresningen på träytan med ett finkornigt slippapper (korn 120-320) längs virkets struktur. Borsta av slipdammet noggrant.
- För ett ljusst, blekt resultat använd Barrträlut 401 eller Lövträlut 402 beroende på träslag före såpbehandling alternativt Träsåpa Vit 404.

GRUNDBEHANDLING

- Späd såpan med vatten. En del såpa och tio delar vatten.
- Fördela såpan jämnt över underlaget med skurlevang eller trasa. Håll inte ut såpan på underlaget.
- Fördela och arbeta in såpan.
- Torka noggrant bort allt överflöd med en trasa eller liknande efter ca 15 min, lämna inga pölar.

SLUTBEHANDLING

- Upprepa grundbehandlingen minst 2 gånger för att få såpan att fungera som skydd. Varje gång du såpar golvet ökar du skyddet.

APPLICERING

Rör om såpan från botten.

Applicera såpan med skurlevang eller trasa.

Var noggrann med att hålla torktiderna.

Behandla såpad yta med försiktighet, full hårdhet uppnås först efter ca 24 timmar.

UNDERLAG

Obehandlat trä eller trä lutat med Barrträlut 401 eller Lövträlut 402.

Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.

Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och fettfritt. Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse med det befintliga underlaget före ytbehandling.

VERKTYG

Använd skurlevang eller trasa.

TORKTID

Torr efter ca 4-16 timmar.

Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för normala förhållanden; 23°C, 50% relativ luftfuktighet. Bearbetningstemperatur minst 10°C, max 30°C.

SPÄDNING

Späd såpan med vatten enligt följande rekommendation;

Vid såpbehandling: 100ml Träsåpa 403 till 1 liter vatten (10%)

Vid rengöring: 100ml Träsåpa 403 till 5 liter vatten (2,5%)

ÅTGÅNG

Ca 20ml per m².

INNEHÅLL

Vatten
 Tensider av solros-, sojaböns-, ricin-, lin-, palm-, och kokosolja
 Glycerin
 Alkohol
 Kaliumkarbonat
 Soda
 Citronsyra

FÄRGTON

Transparent.

VERKTYGSRENGÖRING

Tvätta med vatten innan verktygen har torkat.

OBSERVERA

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik hud- och ögonkontakt. Naturprodukter är inte gulnings-, lukt- och emissionsfria och de kan orsaka allergiska reaktioner.

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Rengör såpade ytor med Träsåpa 403 eller Träsåpa 404.

FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (vid 18° C) minst 24 månader i väl tillsluten originalförpackning.

AVFALLSHANTERING

Överbliven såpa lämnas till deponi på miljöstation. Tomma behållare lämnas för återvinning.

PRODUKTTYP	Såpa	FÖRVARING	Frostfritt
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Inomhus	LAGRING	2 år
UNDERLAG	Trä	AVFALLSHANTERING	Flytande rester: EAK 20016. EAK-beteckning: Rengöring.
SPÄDNING	Vatten	FÖRPACKNINGSMATERIAL	Plast (polyetylen)
VERKTYG	Skurborste, trasa	DENSITET	ca 1,02 g/ml
RENGÖRING AV VERKTYG	Vatten	VISKOSITET	ca 14 sekunder (DIN 4 mm) vid 20°C.
ÅTGÅNG	ca 20ml/m ²		
TORKTID (23° C, 50% RF)	4-16 timmar		
APPLICERINGSTEMPERATUR	Min +10° C, Max +30° C		
FÖRPACKNINGSGRÖRLEK	2 liter		